

ULTRA560

PLYCEM ULTRA560 Acabado Liso FICHA TECNICA

❖ **CODIGO** 73785 MORTERO PLYROCK ACABADO LISO ULTRA560 25kg

❖ DESCRIPCION

El mortero PLYCEM ULTRA560 está formulado a base de agregados debidamente graduados y aditivos específicos que mejoran la trabajabilidad y aumentan la adherencia. Es un repello de fina granulometría especialmente diseñado para dar acabado a las superficies sin la necesidad de pastas acrílicas.

❖ USO

El PLYCEM ULTRA560 Acabado Liso se utiliza como terminación en paredes del sistema constructivo de muro seco compatibles con láminas de fibrocemento o cementicias, como Plyrock®, y similares.

Aplicación	Aleros, Cielos, Paredes, Precintas
Interior/Exterior	Exterior, Interior
Superficie	Fibrocemento
Línea	Industrial/ Profesional

❖ CARACTERISTICAS – PROPIEDADES ESPECIALES

Estado	Mortero Cementicio en Polvo
--------	-----------------------------

PROPIEDADES FISICAS	VALOR
Densidad endurecida (Kg/m ³)	1200 kg/m ³
Vida útil de la mezcla – pot life	60 minutos
Adherencia a los 28 días EN 1015/12 –(kg/cm ²)	9.6 kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días kg/cm ² (ASTM C-109)	17.6 kg/cm ²
Granulometría máxima del agregado	150µm

ULTRA560

❖ PRESENTACION

PRESENTACIONES DISPONIBLES	COLOR(ES) DISPONIBLE(S)
Saco 25 kg	Blanco 000

❖ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

❖ PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

COMPONENTE	RELACION DE MEZCLA	PREPARACION DE MEZCLA
Producto: 535-39159-000 Mortero PLYCEM ULTRA560	10 litros de agua limpia, para el saco de 25 kg.	Mezcle el contenido del saco con los 10 litros de agua y mezcle con un batidor de bajas revoluciones hasta obtener una mezcla uniforme sin grumos.

❖ APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Puede ser aplicado con:



➤ Rendimiento

RENDIMIENTO	24-28 m2 por saco de 25 kg a 2 capas
-------------	--------------------------------------

ULTRA560

➤ Condiciones de aplicación

Comience por asegurar la estabilidad del sustrato y que las láminas estén aseguradas y firmes, según las instrucciones de su fabricante, para soportar la presión y la colocación del repello.

La superficie debe de estar libre de pintura, polvo, grasa o cualquier otro contaminante.

Para aplicar este producto el sustrato debe estar entre los 5 y 30 °C.

Evite que el producto en su etapa de aplicación esté expuesto directamente al sol, lluvia, neblina o vientos fuertes.

En todas las juntas o en la superficie debe colocarse malla de refuerzo, según indicación en Manual de Instalación de Plyrock de Plycem.

Las paredes deben estar debidamente aplomadas y libres de polvo.

No aplique el producto cuando la humedad relativa supere el 85 %, con lluvia o con amenaza cierta de que lloverá en poco rato, pues alteraría algunas características de la aplicación o el desempeño del producto.

Cantidad de capas y espesor	2 capas mínimo de 0.6-1 mm
-----------------------------	----------------------------

Consulte a Plycem (Departamento Técnico) acerca del uso de refuerzo adicional de malla para exteriores y en altura.

➤ Tiempo de curado

Curado total en días	7 días con atomizador/rociador
----------------------	--------------------------------

➤ Instrucciones de aplicación

Luego de haber tratado previamente las juntas con el mortero para juntas PLYCEM ULTRA510, y posterior a su secado, humedezca levemente la superficie con un atomizador manual, luego aplique una capa del PLYCEM ULTRA560 sobre el total de la superficie. Después de que la primera capa esté seca, coloque la segunda capa de mortero al mismo espesor de la primera capa. Procure nivelar la superficie para obtener un acabado uniforme y fino, de ser necesario, se puede lijar la superficie con lijas de grano superior a # 120.

ULTRA560

❖ RECOMENDACIONES

- Evitar la aplicación en temperatura bajo los 5°C o superiores a los 30 °C.
- Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, grasa, etc.).
- Aplicar en capas con un grosor y espesor de 0.6-1 mm.

❖ OBSERVACIONES

- Almacene el producto en ambiente entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Envíenos un correo a servicioalcliente@plycem.com

❖ SALUD

- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.plycem.com>

Nuestras recomendaciones sobre la utilización del material están basadas sobre numerosos años de experiencia en el ámbito científico y aplicativo. Tales recomendaciones, no obstante, no conllevan alguna obligación de parte nuestra y no eximen al cliente de efectuar pruebas de idoneidad del producto; vista la imposibilidad de controlar la exactitud del proceso de aplicación por parte de nuestra empresa. Además, no constituyen una relación legal, por lo tanto, el usuario deberá asegurarse que la utilización del producto no violará ningún derecho de propiedad de tercero.