

Tiempos de Curado

Temperatura	Manipulación Tiempo	Curado Tiempo
5°C/41°F	25 min.	2-3 horas
20°C/68°F	6 min.	1 hora
30°C/86°F	4 min.	30 min.
35°C/95°F	2 min.	25 min.

Cargas de Tracción para Hormigón

Diámetro de la Barra de Pasador (mm)	Min. Diámetro del Orificio (mm)	Profundidad del orificio (mm)	Min. Carga de tracción (kN)
8	10	80	7
10	12	100	11
12	14	120	16