

国家建筑材料工业石材质量监督检验测试中心检验报告附页

石中[2019]质检字第 757763-11 号

样品名称：中国棕(Giallo Brown)

共 4 页第 2 页

序号	检验项目	计量单位	标准技术 [GB/T18601-2010]	检验数量 (块)	检验数据			低于、达到 或超过标准	备注
					最大值	最小值	平均值		
1	体积密度 density	G/cm ³	≥2.80	4	2.81	2.81	2.81	达到	---
2	吸水率 water absorption	%	≤0.15	4	0.16	0.14	0.15	达到	---
3	干燥压缩强度 compressive strength	Mpa	≥171	4	171.2	171.2	171.2	达到	---
4	干燥弯曲强度 dry flexural strength	Mpa	≥24	4	24.5	24.5	24.5	达到	---
	水饱和弯曲强度 water flexural strength			4	24.6	24.4	24.5	达到	---
以 下 空 白									



检测室负责人: *王书祥*

主检 石剑柄