


DESCRIPCIÓN

AnchorMax® 200 es un sistema bicomponente 10:1 de resina de viniléster libre de estireno, para anclaje químico de pernos sometidos a cargas críticas en concreto.

USOS

- Anclaje de pernos y varillas.
- Anclajes verticales, sobre la cabeza o en pisos.
- Fijación de boquillas para inyecciones epóxicas.
- Fijación de prefabricados.
- Adhesivo para metal y concreto.
- Reparación de fisuras y relleno de huecos en concreto.

EN

- Anclaje de columnas y vigas de metal.
- Anclaje de equipo pesado y maquinaria.
- Fijación de barandas de balcones y pasamanos de escaleras.
- Instalación de pantallas de TV y antenas.
- Anclaje de portones metálicos a estructuras de concreto.
- Instalación de agarraderas de seguridad para baños.
- Instalación de repisas metálicas.
- Anclaje de dovelas.

VENTAJAS

- Muy alto poder de adhesión a gran variedad de materiales.
- Adecuado para cargas estructurales y aplicaciones críticas.
- Ofrece una fuerza de tracción de 2127 kg-f en anclajes de 12 mm de diámetro y 110 mm de profundidad.
- Tiempos rápidos de trabajo para aplicaciones sensibles al tiempo.
- A 25°C, ofrece un tiempo de trabajo de 5 minutos, tiempo de curado en seco de 30 minutos y en húmedo de 60 minutos.
- Se puede usar en ambientes mojados o inundados.
- Alta durabilidad y resistencia a químicos.
- Libre de estireno; permite ser usado en interiores o en lugares cerrados.
- Consistencia tixotrópica; no se derrama.
- Fácil de aplicar con pistola.
- Catalogado como C2 Sísmico según ETA-18/0797.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Costa Rica / Nicaragua	Ecuador	Panamá
300 ml	300 ml	300 ml
Color: gris, una vez mezclado		
Relación 10:1		


MODO DE EMPLEO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Puede estar mojada o con empozamientos. Pernos y varillas a anclar y metales también deben estar limpios y libres de polvo, aceite, grasa, oxidación, cascarilla de laminación y contaminantes. La limpieza del metal debe ser con chorro de arena o piedra abrasiva hasta lograr metal blanco. Para la limpieza del orificio, cepille y sople tres veces o hasta que quede totalmente limpio. También puede lavarse con agua y soplarse con aire comprimido. El concreto en el cual se haga el anclaje debe tener al menos 28 días de edad.

COLOCACIÓN

Quite el tapón, saque la punta de la salchicha y corte justo debajo del amarre metálico. Enrosque la boquilla y coloque el cartucho en la pistola de calafateo. Deseche el material de color no homogéneo que sale de la boquilla cuando empieza a dispensar el producto con la pistola (un cordón de entre 5 cm y 10 cm de largo).

PARA ANCLAJES: El orificio donde se hará el anclaje debe tener un diámetro mínimo según se detalla en el cuadro en datos técnicos. Coloque la punta de la boquilla de la unidad de cartucho en el fondo de la perforación. Dispense la resina de adentro hacia fuera, en cantidad suficiente (aproximadamente 2/3 del volumen del orificio). Introduzca el perno o varilla haciéndolo girar, hasta ubicarlo en su posición. Si no se utiliza toda la unidad, deje la boquilla puesta y reemplácela en el momento en que continuará con la aplicación del producto. Verifique constantemente que la mezcla que está saliendo de la boquilla sea homogénea (sin vetas) y que mantenga el mismo tono de gris. Si se endurece el material en la boquilla, sustitúyala por una nueva.

COMO ADHESIVO: Aplique AnchorMax® 200 sobre la superficie y mantenga las dos piezas a pegarse unidas, hasta que el adhesivo se fragüe.

EN INYECCIONES: Selle las fisuras y fije las boquillas con AnchorMax® 200. Espere que fragüe antes de inyectar el epóxico de baja viscosidad Maxistik® 550.

LIMPIEZA

Lave las herramientas con thinner fino, luego de su uso.


RENDIMIENTO

Cantidad de anclajes por unidad de 300 ml					
Diámetros		Profundidad (cm)			
Ø varilla	Ø perforación	8	12	15	25
8 mm (5/16")	10 mm (3/8")	130	86	-	-
#3, 10 mm (3/8")	13 mm (1/2")	67	45	36	-
#4, 13 mm (1/2")	16 mm (5/8")	-	35	28	17
#5, 16 mm (5/8")	22 mm (7/8")	-	-	10,5	6
#6, 19 mm (3/4")	25 mm (1")	-	-	9	4,5

Estos cálculos son aproximados e incluyen un pequeño desperdicio de material.

Homologaciones, certificaciones y pruebas:

- 18/0797 - ETA - EAD 330499-00-0601 - Concreto M8-M30 Varillas corrugadas 8-32 mm C2 Sísmico.
- 18/0798 - ETA - EAD 330087-00-0601 - Concreto con varillas 8-32 mm post-instaladas + fuego.
- 18/0814 - ETA - EAD 330076-00-0604 - Mampostería M8-16 Categoría de uso b,c,d.
- Certificado CE 1404-CPR-3052/3059/3065 - ZAG, Eslovenia.
- Aprobación ICC-ES - ESR 4366 Agrietado y no agrietado 2012,2009,2006 IBC & IRC cumplimiento.
- Cumple con Highways Agency Interim Advice Note 104/15.
- Aprobado por WRAS para uso con agua potable para ser bebida. Pendiente el número de aprobación.
- Prueba LEED 2009 EQ c4.1 SCAQMD regla 1168 (2005).
- VOC A+ Rating (Componentes orgánicos volátiles).

Información	
Densidad	1,61 kg/L
Resistencia a la compresión ISO 604	73 MPa (745 kg/cm ²)

Tiempos de trabajo y de endurecimiento						
Temperatura de la superficie	-10°C**	-5°C**	5°C	15°C	25°C	35°C
Tiempo de trabajo (min)	50	40	20	9	5	3
Tiempo de curado en seco (min)	240	180	90	60	30	20
Tiempo de curado en húmedo (min)	480	360	180	120	60	40

**La temperatura de la resina debe ser de al menos 20 °C.

Fuerza de anclaje					
Varillas roscadas grado 5.8 en concreto de 20/25 MPa (200/250 kg/cm ²)					
Ø varilla (mm)	Ø orificio (mm)	Profundidad (mm)	Carga recomendada (kg-f)		Distancia entre anclajes (mm)
			Tracción	Cortante	
8	10	80	925	524	160
10	12	90	1 464	874	200
12	14	110	2 127	1224	240
16	18	125	3 963	2273	320
20	24	170	6 183	3555	400
24	28	210	8 915	5128	480
30	35	280	11 747	8303	560

Humedad a presión durante el período de curado, puede producir desprendimientos. No debe utilizarse en fisuras con presión hidrostática negativa. No debe usarse para adherir superficies separadas más de 3 mm.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado entre 5 °C y 25 °C. Evite la luz solar directa. El tiempo de almacenamiento es de 18 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.



PRECAUCIONES

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Ficha de Seguridad.



GARANTÍA

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Última versión: 2020-08-18



COSTA RICA

 clientes.cr@intaco.com

 (506) 2205-3333

ECUADOR

 clientes.ec@intaco.com

 (593) 1700-100-200

PANAMÁ

 clientes.pa@intaco.com

 (507) 840-1200

NICARAGUA

 clientes.ni@intaco.com

 (505) 2298-0120