

Informaciones técnicas para la referencia 57034

Absorción de agua:	BIIb - aproximadamente 6% a 10%
Proceso de fabricación:	Baldosa cerâmica prensada em seco (monococção)
Espesura:	7,0 mm
Carga de rotura:	Mayor o igual a 500 Newtons
Resistencia a abrasión:	No especificado - Pared
Coefficiente de fricción:	No especificado - Pared
Expansión por humedad:	Igual o menos que 0,6mm/por metro linear
Resistencia a manchas:	Mayor o igual a Grado 4
Resistencia a agentes químicos:	Mayor o igual a GB y mayor o igual a GLB



Jonatas Tavares Martini
Supervisor de Calidad

Cedasa Indústria e Comércio de Pisos Ltda.

Estrada Municipal Santa Gertrudes – Iracemápolis Km 5,5 – CEP 13514-002 Cx. Postal 71 Santa Gertrudes/SP
Fones: 019 3545-8700 / +55 019 3545-8737 CNPJ 64.700.735/0002-91 – Inscrição Estadual 615.064.185.118
Sites: www.cedasa.com.br www.majopar.com.br www.vistabella.com.br www.lorenzza.com.br www.agataceramica.com.br
www.grupocedasa.com.br