



## Informaciones técnicas para la referencia HD 2.118

|  |  |
|--|--|
| <b>Absorción de agua:</b>              | BIIb - aproximadamente 6% a 10%                |
| <b>Proceso de fabricación:</b>         | Baldosa cerâmica prensada em seco (monococção) |
| <b>Espesura:</b>                       | 7,0 mm   |
| <b>Carga de rotura:</b>                | Mayor o igual a 500 Newtons                    |
| <b>Resistencia a abrasión:</b>         | No especificado - Pared                        |
| <b>Coeficiente de fricción:</b>        | No especificado - Pared                        |
| <b>Expansión por humedad:</b>          | Igual o menos que 0,6mm/por metro linear       |
| <b>Resistencia a manchas:</b>          | Mayor o igual a Grado 4                        |
| <b>Resistencia a agentes químicos:</b> | Mayor o igual a GB y mayor o igual a GLB       |

---

**Eraldo Pereira da Silva**  
Supervisor de Calidad

### **Cedasa Indústria e Comércio de Pisos Ltda.**

Estrada Municipal Santa Gertrudes – Iracemápolis Km 5,5 – CEP 13514-002 Cx. Postal 71 Santa Gertrudes/SP  
Fones: 019 3545-8700 / +55 019 3545-8737 CNPJ 64.700.735/0002-91 – Inscrição Estadual 615.064.185.118  
Sites: [www.grupocedasa.com.br](http://www.grupocedasa.com.br) [www.cedasa.com.br](http://www.cedasa.com.br) [www.majopar.com.br](http://www.majopar.com.br) [www.vistabella.com.br](http://www.vistabella.com.br) [www.lorenzza.com.br](http://www.lorenzza.com.br)  
e-mail: [vendas@cedasa.com.br](mailto:vendas@cedasa.com.br) [vendas@majopar.com.br](mailto:vendas@majopar.com.br) [vendas@vistabella.com.br](mailto:vendas@vistabella.com.br) [vendas@lorenzza.com.br](mailto:vendas@lorenzza.com.br)