



Informaciones técnicas para la referencia HD 1.785

Absorción de agua:	BIIb - aproximadamente 6% a 10%
Proceso de fabricación:	Baldosa cerâmica prensada em seco (monococção)
Espesura:	7,9 mm
Carga de rotura:	Mayor o igual a 850 Newtons
Resistencia a abrasión:	PEI 4
Coefficiente de fricción:	Mayor o igual a 0,4
Expansión por humedad:	Igual o menos que 0,6mm/por metro linear
Resistencia a manchas:	Mayor o igual a Grado 4
Resistencia a agentes químicos:	Mayor o igual a GB y mayor o igual a GLB

Eraldo Pereira da Silva
Supervisor de Calidad

Cedasa Indústria e Comércio de Pisos Ltda.

Estrada Municipal Santa Gertrudes – Iracemápolis Km 5,5 – CEP 13510-000 Cx. Postal 71 Santa Gertrudes/SP
Fones: 019 3545-8700 / +55 019 3545-8737 CNPJ 64.700.735/0002-91 – Inscrição Estadual 615.064.185.118

Sites: www.grupocedasa.com.br www.cedasa.com.br www.majopar.com.br www.vistabella.com.br www.lorenzza.com.br
e-mail: vendas@cedasa.com.br vendas@majopar.com.br vendas@vistabella.com.br vendas@lorenzza.com.br