

CERTIFICADO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencias	54338 - Revest. Ceramico 373x592mmHD Colorado
Marca	Arielle
Dimensión Nominal	M 37cm x 59cm [14.6"x 23,22"]
Dimensión de Fabricación	W 373mm x 592mm x 7,4mm [14.6"x 23,22"x 0.29"]
Contiene	11 piezas = 2,43m ²
Grupo de Absorción	BIII [> 10%]
Lugar de Uso	LA [Adecuado para las paredes internas y externas cubiertas].
Coefficiente de Fricción	Clase I < 0,4 - Satisfactorio para instalaciones normales - áreas secas y mojable.
Reacción al Fuego - Combustible	Clase I - Materiales cerámicos son incombustibles, por lo que no entran en combustión en contacto con calor o llama.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA	ISO 13006	UNIDAD	SERRA AZUL ESPECIFICACIÓN
Variación dimensional con relación a W	10545-2	±0,5	%	±0,5
Variación dimensional con relación a M	10545-2	±0,5	%	±0,5
Variación del espesor	10545-2	±10	%	±10
Rectitud de los lados	10545-2	±0,3	%	±0,3
Desvío de la ortogonalidad	10545-2	±0,5	%	±0,5
Desvío de la curvatura central diagonal	10545-2	+0,5 -0,3	%	+0,5 -0,3
Desvío de la curvatura de los lados	10545-2	+0,5 -0,3	%	+0,5 -0,3
Alabeo en relación diagonal	10545-2	±0,5	%	±0,5
Calidad de la superficie	10545-2	≥95	%	≥95
Absorción del agua	10545-3	>10	%	>10
Resistencia a flexión	10545-4	≥15	MPa	≥12
Carga de rotura	10545-4	≥200	N	≥200
Resistencia al choque termico	10545-9	Especificar	-	Resistente
Expansión por hidratación	10545-10	Especificar	mm/m	≤0,6
Resistencia al agrietamiento	10545-11	Resistente	-	Resistente
Resistencia al congelamiento	10545-12	Especificar	-	No es resistente
Resistencia a los productos químicos	10545-13	≥ GB	-	≥ GB
Resistencia a la ataque acido/alcalino	10545-13	Especificar	-	≥ GLB
Resistencia al manchado	10545-14	≥ 3	-	≥ 3
Resistencia a manchas por absorción del agua	-	Especificar	-	Producto con mayor resistencia
Coeficiente de fricción (Sólo los productos identificados con Clase II se consideran con mayor resistencia al deslizamiento)	NBR 13818 ANEXO N	Clase I < 0,4	-	Satisfactorio para instalaciones normales - áreas secas y mojable.
		Clase II ≥ 0,4	-	Recomendable para donde se requiere mayor resistencia al deslizamiento - áreas mojadas.


 Renata Rocha
 Supervisora SGQ

Cerâmica Serra Azul Ltda
 Rua Eixo Estrutural C - Distrito Industrial - CEP 13.490-970 / Nossa Senhora do Socorro - SE / Brasil
 55 (19) 3556-9600 / Fax 55 (19) 3556-9601
www.arielle.com.br
 Uma marca

cerâmica
CARMELO FIOR